

Technisches Merkblatt

VESTOPUR 2K-PUR-Versiegelung BD88

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

2-Komponenten Beschichtungsstoff auf Basis Acryl-Polyurethan für innen und außen, lösemittelhaltig. Farblose Versiegelung zur Anwendung auf verschiedenen Bodenbeschichtungen wie z.B. Estrichen, Epoxid- oder PUR- Beschichtungen. Lichtbeständiger Überzugslack für Flächen, einstreuen von Farbchips möglich.

Eigenschaften

Mechanisch belastbar
 Wasser- und UV-beständig
 Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie Reinigungsmittel
 Gute Wetterbeständigkeit

Glanzgrad

Seidenglänzend

Farbton

farblos

Verarbeitungstemperatur

Mind. +5 °C für Untergrund und Umgebungstemperatur, sowie 3°C oberhalb Taupunkt.

Verarbeitung

Allgemeine Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, staub-, öl- und fettfrei, trag- und haftfähig sowie frei von Zementschlämmen und Nachbehandlungsmitteln sein. Neue Putz-, Beton-, und Estrichuntergründe mind. 4 Wochen abbinden lassen. Der Feuchtigkeitsgehalt von Beton- und Zementestrichböden darf 4% nicht übersteigen. Untergrund vor aufsteigender Feuchtigkeit nach DIN 18195 schützen; bei unzureichender Isolierung nicht unterkellerten Bodenflächen können Fleckenbildung und Ablöseschäden auftreten. Tragfähige, verschmutzte Oberflächen durch Wasser- oder Dampfstrahlen reinigen. Nicht tragfähige, kreidende und durch z.B. Reifenabrieb oder Öle stark verunreinigte Flächen mechanisch vorbereiten. Untergründe und Altanstriche leicht anschleifen; Staub durch Absaugen entfernen.

Verdünnung

Das Produkt ist streichfertig eingestellt.

Mischungsverhältnis

3 Gew.-Teile Stammlack BD88
 1 Gew.-Teil Härter ZH62

Verarbeitungszeit

Nach Mischen ca. 2 Stunden bei +20°C
 Bei höheren Temperaturen verringert sich die Topfzeit

Auftragsverfahren

Für die Pinselverarbeitung Pinsel mit Kunststoffborsten oder Mixborsten einsetzen.

Trockenzeit

Bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
 Staubtrocken: ca. 2 Stunden
 Begehbar: ca. 24 Stunden
 Voll belastbar: ca. 7 Tagen

Mittlerer Verbrauch

Ca. 120 g/m² im Rollauftrag auf glattem Untergrund, auf rauen, stärker saugenden Flächen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich ermitteln.

**Reinigung der
Werkzeuge**

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit VESTOCOR Verdünnung VN62 reinigen

Produkthinweise**Bindemittelart**

Acrylat-Polyurethan

Inhaltsstoffe

Stammlack: Acrylatharz, Füllstoffe und Additive

Härter: Isocyanat

Ca. 1,2-1,3 g/cm³

Dichte**VOC-Sicherheitshinweis**

Das Produkt enthält max. 500g/l VOC.

Sicherheitsratschläge

aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Lagerung

Stets verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.

Bei sachgerechter Lagerung:

Stammlack: mind. 12 Monate

Härter: mind. 12 Monate

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Dieses Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Wissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keinerlei Haftung (außer bis zu den Höchstgrenzen der gesetzlichen Haftung), für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden, die aus der Verwendung dieses Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Wir lehnen hiermit jegliche Garantie oder Zusicherung ab, die uns ausdrücklich oder stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig, übertragen werden könnte. Dies schließt jegliche stillschweigende Sachmängelhaftung oder Haftung für die Eignung für einen bestimmten Zweck ein, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Die Angaben in diesem Blatt werden von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand der praktischen Erfahrung und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung unserer Produkte mit Hilfe des für ihn zuständigen Vertreters sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neueste Ausgabe ist.