

Technisches Merkblatt

VESTOPUR 2K-PUR-Bodenbeschichtung BD96

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

2-Komponenten Beschichtungsstoff auf Basis Acryl-Polyurethan für innen und außen, lösemittelhaltig. Zum Anstrich mineralischer Untergründe, Wand- und Bodenflächen aus Beton, und Zementestrich auf Balkonen, in Lagerhallen, Industriebetrieben und z.B. Werkstätten, die mechanisch mittleren Beanspruchungen unterliegen. Mit geeigneten Grundbeschichtungen ist das Produkt auch zur Beschichtung von Stahl und NE-Metallen geeignet

Eigenschaften

Mechanisch belastbar
Belastbar mit mineralöhlhaltigen Produkten, Öle, Fette, Benzin und Heizöl
Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie Reinigungsmittel
Gute UV- Beständigkeit

Glanzgrad

Glänzend

Farbton

RAL- Töne

Verarbeitungstemperatur

Mind. +5 °C für Untergrund und Umgebungstemperatur, sowie 3°C oberhalb Taupunkt.

Verarbeitung

Allgemeine Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, staub-, öl- und fettfrei, trag- und haftfähig sowie frei von Zementschlämmen und Nachbehandlungsmitteln sein. Neue Putz-, Beton-, und Estrichuntergründe mind. 4 Wochen abbinden lassen. Der Feuchtigkeitsgehalt von Beton- und Zementestrichböden darf 4% nicht übersteigen. Untergrund vor aufsteigender Feuchtigkeit nach DIN 18195 schützen; bei unzureichender Isolierung nicht unterkellerten Bodenflächen können Fleckenbildung und Ablöseschäden auftreten. Tragfähige, verschmutzte Oberflächen durch Wasser- oder Dampfstrahlen reinigen. Nicht tragfähige, kreibende und durch z.B. Reifenabrieb oder Öle stark verunreinigte Flächen mechanisch vorbereiten. Untergründe und Altanstriche leicht anschleifen; Staub durch Absaugen entfernen. Stark saugende und unebene Flächen sollten grundiert werden

Verdünnung

Das Produkt ist streichfertig eingestellt.

Mischungsverhältnis

4 Gew.-Teile Stammlack BD96
1 Gew.-Teil Härter ZH62

Verarbeitungszeit

Nach Mischen ca.2 Stunden bei +20°C
Bei höheren Temperaturen verringert sich die Topfzeit

Auftragsverfahren

Das fachgerecht gemischte Material kann innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit aufgegossen und z.B. mit Zahn rakel, Traufel, Spachtel oder Schiebern gleichmäßig verteilt werden. Frischverlegte Beläge sind mit Stachelwalzen zu entlüften.

Streichen	Für die Pinselverarbeitung Pinsel mit Kunststoffborsten oder Mixborsten einsetzen.
Rollen	Für die Verarbeitung mit Rolle eine kurzflorige Rolle verwenden.
Trockenzeit	Bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit Staubtrocken: ca. 2 Stunden Begehbar: ca. 24 Stunden Voll belastbar: ca. 7 Tagen
Mittlerer Verbrauch	Ca. 120 g/m ² im Rollauftrag auf glattem Untergrund, auf rauen, stärker saugenden Flächen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich ermitteln.
Rutschfeste Flächen	Können z.B. durch Abstreuen der frischen Beschichtung mit trockenem Quarzsand 0,2-0,7 mm erzielt werden
Verarbeitungs- hinweise	Aufgrund der Vielzahl an möglichen Untergründen und anderen Einflussfaktoren empfiehlt sich vor Beginn eine Probefläche anzulegen.
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit VESTOCOR Verdünnung VN62 reinigen
Produkthinweise	
Bindemittelart	Acrylat-Polyurethan
Inhaltsstoffe	Stammlack: Acrylatharz, Pigmente, Füllstoffe und Additive Härter: Isocyanat
Dichte	Ca. 1,2-1,3 g/cm ³
VOC-Sicherheitshinweis	Das Produkt enthält max. 500g/l VOC.
Sicherheitsratschläge	aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Lagerung	Stets verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Bei sachgerechter Lagerung: Stammlack: mind. 12 Monate Härter: mind. 12 Monate
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Dieses Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Wissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keinerlei Haftung (außer bis zu den Höchstgrenzen der gesetzlichen Haftung), für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden, die aus der Verwendung dieses Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Wir lehnen hiermit jegliche Garantie oder Zusicherung ab, die uns ausdrücklich oder stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig, übertragen werden könnte. Dies schließt jegliche stillschweigende Sachmängelhaftung oder Haftung für die Eignung für einen bestimmten Zweck ein, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Die Angaben in diesem Blatt werden von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand der praktischen Erfahrung und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung unserer Produkte mit Hilfe des für ihn zuständigen Vertreters sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neueste Ausgabe ist.