

Technisches Merkblatt

VESTOPUR 2K- Deck HS ZD44

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Hochwertiger lösemittelhaltiger, schnelltrocknender 2-Komponentiger Deckbeschichtungsstoff auf Polyurethanbasis. Das Produkt weist gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Salzen, mechanischen- sowie chemischen-Belastungen auf. VESTOPUR 2K- Deck HS ZD44 ist in Verbindung mit geeigneter Grund- und Zwischenbeschichtung für den Einsatz an stark beanspruchten Industrieanlagen, Rohren, Stahlbauten Landmaschinen und Nutzfahrzeuge geeignet.

Eigenschaften

- Lösemittelhaltig
- Gute Haftung
- Sehr schnelle Trocknung
- UV-Beständig
- Gute Beständigkeit gegenüber Chemischen und mechanischen Belastung

Trockenschichtdicke

40-80µm

Glanzgrad

Hochglänzend

Farbton

RAL- Farbtöne und weitere auf Anfrage

Verarbeitungstemperatur

Mind. +5 °C für Untergrund und Umgebungstemperatur, sowie 3°C oberhalb Taupunkt. Optimal bei 10-25°C Objekt- und Lufttemperatur.

Verarbeitung

Allgemeine Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, staub-, öl- und fettfrei, trag- und haftfähig sowie frei von Nachbehandlungsmitteln sein. Tragfähige, verschmutzte Oberflächen durch Wasser- oder Dampfstrahlen reinigen. Nicht tragfähige, kroidende und durch Öle stark verunreinigte Flächen mechanisch vorbereiten. Untergründe und Altanstriche leicht anschleifen; Staub durch Absaugen entfernen oder abwaschen. Grundierte Flächen innerhalb des Überarbeitungsintervalls überbeschichten.

Untergrund	Vorbereitung
Stahl/Eisen	geeignete Grundierung z.B. ZG15 oder ZG20
Verzinkte Flächen	Sweep-strahlen oder Ammoniakalkalische Netzwäsche
Edelstahl	geeignete Grundierung z.B. ZG20

Ausbesserung von Transport- und Montageschäden

Empfohlen wird Strahlen nach PSa 2,5 der DIN EN ISO 12944, Teil 4, und Ausbesserung mit der Grundbeschichtung z.B. VESTOPOX 2K-EP-Grund OT ZG76 und anschließend mit VESTOPUR 2K-DT- Deck HS ZD44 deckbeschichten.

Verdünnung

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Mischungsverhältnis

4 Gew.-Teile Stammlack ZD44

1 Gew.-Teil Härter ZH27-000000VN

Verarbeitung

Produkt ist für Spritzapplikation entwickelt, kleinere Flächen können auch mit Rolle und Pinsel ausgebessert werden.

Spritzen	Hochdruck: Spritzdruck 2-4 bar, Düsengröße 1,0-2mm, Verdünnung ca. 5%-15%
Verarbeitungszeit Theoretischer Verbrauch Trockenzeit	Nach Mischung der Komponenten ca. 4 Stunden ca. 9,2m²/kg bei 60µm Schichtdicke staubtrocken: ca. 1 Stunde griffest: ca. 3 Stunden überarbeitbar (mit sich selbst): ca. 6 Stunden
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit VESTOCOR Verdünnung VN62 reinigen

Produkthinweise

Bindemittelart Inhaltsstoffe	Arcyl-Polyurethan Stammlack: Acrylharz Härter: Polyisocyanat
Dichte VOC-Sicherheitshinweis Festkörpervolumen	ca. 1,11 g/cm³ ca. 378 g/L VOC. ca. 61%
Sicherheitsratschläge Lagerung	Die Angaben können bei unterschiedlichen Farbtönen abweichen Aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Stets verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Bei sachgerechter Lagerung: Stammlack: mind. 12 Monate Härter: mind. 12 Monate
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Dieses Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Wissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keinerlei Haftung (außer bis zu den Höchstgrenzen der gesetzlichen Haftung), für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden, die aus der Verwendung dieses Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Wir lehnen hiermit jegliche Garantie oder Zusicherung ab, die uns ausdrücklich oder stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig, übertragen werden könnte. Dies schließt jegliche stillschweigende Sachmängelhaftung oder Haftung für die Eignung für einen bestimmten Zweck ein, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Die Angaben in diesem Blatt werden von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand der praktischen Erfahrung und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht.